

1152" x 48" x 1"
(12x96 sin precorte)*

768" x 48" x 1,5"
(8x96 sin precorte)*

576" x 48" x 2"
(6x96 sin precorte)*

384" x 48" x 3"
(4x96 sin precorte)*

117" x 48" x 4"

DIMENSIONES

Espesores disponibles desde 1" hasta 4".

** No disponible con malla.*

EMPAQUE

Tapas de cartón con termoencogible.

LANA PARA COLCHONETA

Lana mineral de vidrio biosoluble, elaborada en forma de mantas resistentes y elásticas, que se aglutinan entre sí por medio de resinas de fraguado termoestable.

USOS

En equipos industriales de calefacción con superficies irregulares y partes salientes como juntas, bridas y cabezas de remaches. Igualmente se hacen excelentes trabajos en hornos industriales, chimeneas y muchos otros equipos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DESEMPEÑO TÉRMICO (CONDUCTIVIDAD TÉRMICA)	LÍMITES DE OPERACIÓN	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (CATEGORÍA I)	CARACTERÍSTICAS DE COMBUSTIÓN DE LA SUPERFICIE	ABSORCIÓN DE VAPOR DE AGUA
0.033 W/m.°C (24°C Temp. Media) Valor típico (0.23 BTU.in/hr.ft².°F a 75°F Temp. Media)	Max. 538°C (1000°F)	Cumple los requerimientos	FS/SD 25/50 ASTM E 84 UL 723	<2% en peso a 120°F (49°C) 95% RH

