

MANTO STANDARD 35GV

CODIGO:10123331

DESCRIPCION:

Membrana asfáltica aplicable con llama, elaborada a base de asfalto de penetración modificado con polímeros y co-polímeros propilénicos y etilénicos, aditivado con especiales cargas minerales y reforzado con fibra de vidrio para garantizar durabilidad y economía. El acabado granulado le brinda extra protección y es decorativa.

COMPOSICION:

Asfalto de penetración.
 Polímeros propilénicos y etilénicos a- tácticos.
 Polímeros propilénicos iso -tácticos.
 Carga mineral .
 Refuerzo: fibra de vidrio.
 Gránulos.

USOS RECOMENDADOS:

*Impermeabilización general de techos de losas nervada, para cualquier grado de inclinación.
 * Impermeabilización de losa prefabricada o de placa aligerada (tabelones) con tope de mortero reforzado, *
 *Impermeabilización de techos de metal, machihembrado, fibrocemento (este último con hoja de base).
 *Impermeabilización de losas donde haya tránsito peatonal y para plazoletas de trabajo

VENTAJAS:

*Buena resistencia a la intemperie, no cristaliza, ni chorrea.
 *Se amolda a cualquier tipo de superficie.
 *Transforma una superficie no transitable en transitable por peatones.
 *Es elemento decorativo para techos inclinados.

PRESENTACION:

Rollos: 10 m. x 1 m.
 Espesor: 3,25 – 3,50 mm.
 Empaque: Polietileno flameable de 10 micras, por una cara y granilla de cuarzo ceramizado de color VERDE , por la otra.
 Peso aproximado: 3. 8 Kg/m2.
 Refuerzo: Fibra de vidrio no tejida de 40 g/m2.

FECHA DE VENCIMIENTO:

730 días de la fecha de fabricación.

RENDIMIENTO:

9,2 m2.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

*Limpiar la superficie de escombros, elementos desprendibles, musgos y polvo, antes, aplicar el primer.
 * Aplicar el primer en la medida recomendada y dejarlo secar antes de instalar el manto. No imprimir en

MANTO STANDARD 35GV

Membrana asfáltica aplicable con llama, elaborada a base de asfalto de penetración modificado con polímeros y co-polímeros propilénicos y etilénicos, aditivado con especiales cargas minerales y reforzado con fibra de vidrio para garantizar durabilidad y economía. El acabado granulado le brinda extra protección y es decorativa.

COMPOSICION:

Asfalto de penetración.
 Polímeros propilénicos y etilénicos a- tácticos.
 Polímeros propilénicos iso -tácticos.
 Carga mineral .
 Refuerzo: fibra de vidrio.
 Gránulos.

Membrana asfáltica aplicable con llama, elaborada a base de asfalto de penetración modificado con polímeros y co-polímeros propilénicos y etilénicos, aditivado con especiales cargas minerales y reforzado con fibra de vidrio para garantizar durabilidad y economía. El acabado granulado le brinda extra protección y es decorativa.

COMPOSICION:

Asfalto de penetración.
 Polímeros propilénicos y etilénicos a- tácticos.
 Polímeros propilénicos iso -tácticos.
 Carga mineral .
 Refuerzo: fibra de vidrio.
 Gránulos.

USOS RECOMENDADOS:

*Impermeabilización general de techos de losas nervada, para cualquier grado de inclinación.
 * Impermeabilización de losa prefabricada o de placa aligerada (tabelones)

PRECAUCIONES EN LA APLICACION:

*Evitar exponer los rollos por tiempo prolongado al calor directo del sol, antes de aplicarlos.
 *La superficie a impermeabilizar no debe presentar protuberancias que puedan perforar el manto, ni hundimientos donde pueda estancar el agua de lluvia.
 *No se debe apoyar objetos pesados o contundentes sobre el manto instalado sin la adecuada protección, porque puede perforarlo.

CUIDADOS:

*Usar guantes y careta, para proteger las manos y la cara de la llama del soplete.
 *Asegurarse que el primer esté bien seco antes de la aplicación para evitar incendio o formación de burbujas si se usa primer emulsionado.

CARACTERISTICAS:

PROPIEDADES FISICAS Y ESPECIFICACIONES

PROPIEDADES	METDOS			ESPECIFICACIONES
	UNI EN	ASTM D	COV:	
ESPESOR, mm	1849-1	5147	3229	3.25– 3.50
PESO/ m2, Kg/m2	1849-1	5147	3229	3,4 – 4.0
LONGITUD, m	1848-1 y 2	5147	3229	10 ± 1%
RESISTENCIA A TRACCION A RUPTURA , KN/m , (Kgf/5cm)	12311-1 y 2	5147	3245	
LONGITUDINAL				≥5,9 (30)
TRANSVERSAL				≥4,9 (25)
Elongación , %	12311-1 y 2	5174	3245	
LONGITUDINAL				≥3
TRANSVERSAL				≥3
RESISTENCIA AL DESGARRE, N, (Kgf)	12310-1	5147	3249	
LONGITUDINAL				≥245 (25)
TRANSVERSAL				≥196 (20)
RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO ESTÁTICO SOBRE POLIESTIRENO, Kg	12730	5147	3249	≥10
FLEXIBILIDAD EN FRIO, °C	1109	5147	3247	≤ +5
DEFORMACION EN CALIENTE, °C	1110	5147	3248	≥115
PUNTO DE ABLANDAMIENTO, °C	-----	36	419	≥150
PERDIDA de granilla, g/dm2	8202-35	4779	-----	≤ 2

EDIL C.A. CERTIFICADO ISO 9001-2008.
 EDIL C.A. MIEMBRO DE NRCA DESDE 1990

EMISION: Junio 2000
 REVISION : Nº 7
 FECHA: 23- 05- 2012.